

Importaciones Yarnabeth Ltda.

TECHNICAL DATA (NYLON66 WITHOUT BONDED THREAD)													
SPEC	Metric Ticket			YARN COUNT	T. P. M Single S Final Z	Dry Heat Shrinkage 180 °C	YARN STRENGTH G/D	TENACITY G	TENACITY CV %	ELONGATIONCOLOR %	CV%	COLOR FASTNESS TO LIGHT	FASTNESS TO WASHING
210D/2	#60	TEX 50	V46	235	550/440	6%±2%	8-9 G/D	3360	3%	18%-26%	5%	4--5	4--5
210D/3	#40	TEX 70	V69	235	550/350	6%±2%	8-9 G/D	5040	3%	20%-28%	5%	4--5	4--5
420D/3	#20	TEX 135	V138	470	380/280	6%±2%	8-9 G/D	10080	3%	25%-33%	5%	4--5	4--5
840D/3	#10	TEX 270	V277	930	300/200	6%±2%	8-9 G/D	20160	3%	24%-34%	5%	4--5	4--5

DATOS TÉCNICOS (NYLON66 SIN HILO BONDEADO)

ESPECIFICACIÓN	Ticket Métrico	CUENTA DE HILO	T.P.M Simple S Final Z	Contracción por Calor Seco 180	RESISTENCIA DEL HILO G/D	TENACIDAD G
TENACIDAD CV %	ELONGACIÓN COLOR %	CV%	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	SOLIDEZ AL LAVADO		
210D/2 #60	TEX 50 V46	235 550/440	6%±2% 8-9 G/D	3360 3%	18%-26%5%	4--5
ESPECIFICACIÓN	Ticket Métrico	CUENTA DE HILO	T.P.M Simple S Final Z	Contracción por Calor Seco 180	RESISTENCIA DEL HILO G/D	TENACIDAD G
TENACIDAD CV %	ELONGACIÓN COLOR %	CV%	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	SOLIDEZ AL LAVADO		
210D/3 #40	TEX 70 V69	235 550/350	6%±2% 8-9 G/D	5040 3%	20%-28%5%	4--5
ESPECIFICACIÓN	Ticket Métrico	CUENTA DE HILO	T.P.M Simple S Final Z	Contracción por Calor Seco 180	RESISTENCIA DEL HILO G/D	TENACIDAD G
TENACIDAD CV %	ELONGACIÓN COLOR %	CV%	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	SOLIDEZ AL LAVADO		
420D/3 #20	TEX 135 V138	470 380/280	6%±2% 8-9 G/D	10080 3%	25%-33%5%	4--5
ESPECIFICACIÓN	Ticket Métrico	CUENTA DE HILO	T.P.M Simple S Final Z	Contracción por Calor Seco 180	RESISTENCIA DEL HILO G/D	TENACIDAD G
TENACIDAD CV %	ELONGACIÓN COLOR %	CV%	SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ	SOLIDEZ AL LAVADO		
840D/3 #10	TEX 270 V277	930 300/200	6%±2% 8-9 G/D	20160 3%	24%-34%5%	4--5

2017/5/16